

## DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ D'UNA PARET DE FÀBRICA DE MAÓ O MAÇONERIA "IN SITU" MITJANÇANT "MARC DE CÀRREGA"



Per diverses circumstàncies, hi ha casos en els que no és possible extreure una mostra representativa de la fàbrica (d'esveltesa entre 2 i 3) i transportar-la al laboratori per assajar-la, tot garantint no alterar-la. Per aquests casos hem desenvolupat un assaig "in situ" encaminat a determinar la resistència a compressió de la fàbrica. Es tracta de desplaçar la premsa a l'obra i muntar-la al voltant de la part de mur a assajar.

En aquesta determinació no es des-solidaritza la mostra a assajar de la resta de la fàbrica.